

# EASY PUFF®

## ESPECIFICACIONES

Composición	Espesor Medio	Transportador	Certificaciones
PU	145 micras	Poliéster adhesivo	REACH n° 1907/2006/EU  

## INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN

SE APLICA SOBRE	AJUSTES DE CORTE			INSTRUCCIONES DE PLANCHADO			
algodón, poliéster, mezcla/algodón poliéster (No Recomendado en tejidos tratados o sublimados)	Cuchilla	Presión	Velocidad	Tiempo	Temperatura	Presión	Pelar
	45°	70 gf	25 cm/seg	10-12 segundos	135-140°C (275-284°F)	medio	en caliente

- Cortar el material en espejo y eliminar el material sobrante
- Colocar el material en la prenda
- Aplicar siguiendo los parámetros con una plancha profesional (no doméstica)
- Levantar el protector en caliente

### PUNTOS FUERTES

- Efecto 3D
- Fácil de cortar y pelar, gracias al soporte adhesivo.

**NOTA:** Recomendamos realizar una prueba antes de la producción (+/- 10°C, +/- 5 segundos) Incluso utilizando los parámetros recomendados, debido a la diferente química de cada color, el resultado puede variar ligeramente.

## CICLO DE VIDA DEL PRODUCTO E INSTRUCCIONES DE LAVADO

Lavado	Planchado	Secado	Lavado en seco	Durabilidad	Temperatura Almacenaje	Condiciones Almacenaje	Bobina
a mano o al revés en agua fría	NO	NO	NO	hasta 2 años	Entre 18°C y 26°C	Evitar luz solar y polvo	Posición Vertical

- Esperar 24 horas después de la primera aplicación antes del lavado
- Seguir las instrucciones de la etiqueta de la prenda
- No usar blanqueadores ni agentes químicos agresivos

Este documento puede estar sujeto a variaciones. Las versiones actualizadas están disponibles en [www.siser.com](http://www.siser.com) Para más información, rogamos contacten con nuestro departamento de ventas.



Siser s.r.l.  
Viale della Tecnica, 18  
36100 Vicenza - Italy

Tel. +39 0444.287960  
Fax +39 0444.287959  
info@siser.it  
www.siser.com

r.e.a. vi 171856  
reg. imp. vi n° 14971  
c.s. € 103.300 i.v.  
p.iva 01591490246



Management System  
ISO 9001:2015  
ISO 14001:2015  
www.tuv.com  
ID: 9105027958

